

ナオシール試験結果

期間:平成28年5月18日～平成28年6月17日
株式会社ネオ

ナオシールの粘着について以下の試験を平成28年5月18日～平成28年6月17日でおこないましたので報告致します。

耐候性

期間:平成28年5月18日～平成28年6月17日
テスト環境:屋外にて1ヶ月間設置
1.はがれ……なし
2.粘着力……強(通常と変わらず)

平成28年5月18日



平成28年6月17日




耐水性

期間:平成28年5月18日～平成28年6月17日
テスト環境:水と合成洗剤を入れた水(界面活性剤33%・20倍希釈)に1ヶ月間つける
1.はがれ……共になし
2.粘着力……共に強(通常と変わらず)

平成28年5月18日



平成28年6月17日



耐熱性

期間:平成28年5月18日
テスト環境:ドライヤーにて1分間、温風をあてる
1.はがれ……なし
2.粘着力……強(実験終了後、粘着力が増す)

